

DECIDAMP® SP500

мастика на водной основе для гашения вибраций для применения в высокоточных областях

Decidamp® - это быстросохнущая вязкоупругая мастика на водной основе, предназначенная для гашения вибраций.

Улучшенная формула, оптимизированная для применения в промышленном производстве и для транспортных средств, была специально разработана для улучшения акустики в местах, подверженных вибрациям и ударным шумам.

Звукопоглощающаямастика Decidamp-этолегковесный, неопасный, стуктурный звукопоглощающий материал, который подходит для использования внутри и снаружи помещений. Состав легко наносится путем распыления, нанесения роликом или затирания поверхности. После высыхания отвердевшая пленка становится стойкой к UV-излучению, истиранию и воздействию воды. Она обладает низким уровнем воспламеняемости, эффективно поглощает и рассеивает энергию вибраций напряжения при изгибе базовой структуры, а также, снижает провал совпадения панелей и эффект резонанса.

Улучшенная звукопоглощающая мастика идеально подходит для применения в конструкциях из стекловолокна, алюминия и стали, в т.ч. нержавеющей стали, т.е. там, где требуется высокий уровень звукопоглощения. Соответствие последним международным железнодорожным нормам пожарной безопасности, таким как EN45545, делает мастику идеальным выбором для спользования в премиальном транспортном сегменте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Серый			
	Доступны другие цвета при заказе минимальной партии			
Упаковка	20 кг (ведро)			
	220 кг (бочка)			



области применения

- Железнодорожные вагоны, панели корпуса, покрытие стен и крыши, полов, наружного корпуса состава и кабины машиниста
- Оборудование или промышленные узлы
- Системы обогрева вентиляции и кондиционирования, машинные отделения, подстанции
- Транспортные средства
- Аварийные выходы, места для курения, лестничные клетки
- Дорожные заграждения, наружные ограждения заводов
- Металлические настилы, кровельные работы, облицовка стен

особенности

- Соответствует EN45545
- Усовершенствованная нетекучая формула
- Проявляет отличную адгезию к стекловолокну, алюминиевым и стальным поверхностям, включая нержавеющую сталь
- На водной основе
- Снижение вибрационного структурного износа/разрыва
- Подходит для наружного использования
- Отличная огнестойкость, является ингибитором воспламенения
- Широкий температурный и частотный диапазон
- Легковесный прекрасно подходит для областей с ограничением по весу
- Высокий уровень устойчивости к растрескиванию







ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	ЕИ (кг)	Плотность (сухой)	Диапазон рабочей темп. (макс ратковременное воздействие)	рН	Химическая устойчивость			Толщин	олщина покрытия (сухая пленка)		
СЕРЫЙ (СТАНДАРТ)	20 кг ВЕДРО	1.3 гр/см ³	от -40° до 120° (Отчет № 29513AR)	8							
	220 кг БОЧКА				UV Высокая	Вода Высокая	Бензин Хорошая	Дизель Хорошая	Сталь ≥ 1.0 x T	Алюминий ≥ 0.5 x T	ΦΑΠ ≥ 0.3 x T


Примечание:

Срок хранения: 24 месяца с даты получения товара при соблюдении условий хранения.

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Метод тестирования	Свойство	№ Отчета	Результаты	
Вязкость по Брукфилду T-D 1RPM	Вязкость	-	200x10 ³ - 350x10 ³ cP	
EN 45545-2 (ISO 5658-2)	Распространение огня	362501	R1, R7, R8 HL3	
EN 45545-2 (ISO 5660-1 : 50кВтм ⁻²)	360850	(Подходит для большинства внутренних поверхностей и полосте в железнодорожных транспортных		
EN 45545-2 (ISO 5659-2 : 50kBtm ⁻²)	Дымообразование (оптическая плотность)	360852	средствах категории 1, 2 и 3)	
EN 45545-2 (ISO9239-1)	Испытание на воспламеняемость полов		R10, HL3* (Подходит для применения в напольных покрытиях железнодорожных транспортных средств категории 1, 2 и 3)	
EN 45545 (ISO 5659-2 : 25кВтм ⁻²)	Распространение огня	043/17		
EN 45545 (ISO 5660-1 : 25кВтм ⁻²)	Дымообразование (оптическая плотность)			
ASTM D3170	Сопротивление покрытия к растрескиванию	RES 154479-01	10A	

АКУСТИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



Исследование проведено в соответствии с ISO 6721-5:1996 Номер отчета:12716AR4

Как прочесть номограмму приведенной частоты?

- 1. Начните с определения частоты (Hz) на вертикальной оси справа.
- 2. Следуйте этому значению горизонтально влево до пересечения с изотермой температуры.
- 3. Нарисуйте вертикальную черту, проходящую сквозь оси частоты и изотермы и найдите точку пересечения с кривыми модуля и коэффициента потери.
- 4. Нарисуйте горизонтальные линии от этих значений к левой вертикальной оси, чтобы прочитать данные.

Для получения дополнительной информации и контактных данных, посетите наш сайт: pyroteknc.com

Предупреждение: текнические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Данные, представленные в данном документе, соответствуют типовым средним значениям, основаны на тестах независимых лабораторий или завода-изготовителя и являются лишь ориентировочными. Материалы необходимо испытать в заданных условиях эксплуатации для того, чтобы определить их целевое соответствие. Выводы, полученные по результатам проведенных акустических испытать в заданных условиях условиях эксплуатации для того, чтобы определить их целевое соответствие. Выводы, полученные по результатам проведенных акустических испытательными оргамени. Нитом, изложеное выводы, полученные по результатам програмения получения и нестемор задания в коменных результами вомого ненешалиста-акустика, инженерамежных и инспектора по пожарной деболаются вишего предприятия в отношении данных, представляемых комальные экротемы. В силу наличия информации компания экротемы в компения результами вомого неметра заданиям в коменных рержатами воеби продукции. Компания экротею несет никакой ответственности за ущерб или косвенные убытки, явившиеся результатом использования исключительно той информации, которая изложена в данном вомументе не предоставляется никаких горования, на которые ссыпается данная Информации, которая изложена в данном комирые сыпается данная Информации, которая изложена в данном комирые от станования и продуктов, а также процессов или оборудования, на которые сыпается данная Информационная Страница, не будет нарушить какие-либо патенты или прада третых сторон. ОТКАЗ ОТ ОТЕТСТЕЕННОСТИ: Данный документ подпадает под стандартные условия статьи. Отказа от Ответственности, Тарантийных Обязательстви и Авторских Прав компании «Руготею». См. руготею. См. руготею. См. руготею. См. руготею. См. руготею. См. руготею.



^{1.} Т= Толщина слоя.

^{2.} Может наноситься мокрым слоем до 6 мм за 1 нанесение без слеживания. Обычно, Decidamp наносится в 2 слоя толщиной 3 мм каждый с перерывом 20-40 минут между нанесениями..

^{3.} Обычно, один слой в 3 мм толщиной высыхает порядка 3-4 часов, слой толщиной в 6 мм - 24 часа при температуре 35°С и относительной влажности 55%. Для достижения лучшего результата, позвольте мастике выходнуть в естественных условиях, так как сушка с нагревом иногда приводит к растрескиванию. Decidamp олностью высыхает в течение 2-3 дней. При более высоком уровне влажности, процесс отвердевания может увеличиться. При уровне влажности от 70%, коэффициент использования и скорость сушки могут отличаться..

^{4.} Температура покрытия Decidamp SP500 и температура подложки должны превышать 10℃ во время нанесения.

^{5.} Для достижения требуемой толщины сухой пленки, при нанесении материала во вложном состоянии, стоит участь усадку ориентировочно на 15%. Условия хранения: Хранить при температуре 10℃ - 45℃